

Product Name:	Performance™ White on Black	Page:	1/2
Product Reference:	WBPRG20C	Revision:	3 (CVS)
		Date:	21 October 2020
		Author:	NR

Description

Performance™ WBPRG20C ist ein perforiertes, selbstklebendes Vinyl (Weiß auf Schwarz) mit 20% Transparenz; und ein ablösbarer, druckempfindlicher Klebstoff mit Ersatzliner mit Grayliner™-Technologie. Mit dieser Folie ist ein Bild an der Außenseite eines Fensters zu sehen, während man von der Innenseite aus durch das Fenster durchschauen kann. In diesem Werbefilm ist ein nicht perforierter Papier-Liner zu sehen. Er ist für lösungsmittelhaltigen, "Eco-Solvent"- und Latex-Tintenstrahl- und Siebdruck vorgesehen.

Typische Eigenschaften	
EIGENSCHAFT	WERT
Oberflächenfilm	Laminiertes, polymeres, satiniertes PVC (Warmes Weiß auf Schwarz)
Foliendicke	180µm ± 10µm (7,1mils ± 0,4mils)
Lochmuster	20% transparent; Löcher mit einem Durchmesser von 1,60mm (0,06")
Klebstoff	Transparentes Lösungsmittel-Polyacrylat
Liner	Nicht perforierter Ersatzliner. Weißes Papier: grau, auf der Oberseite PE- und silikonbeschichtet, rückseitig mit Contra Vision® Campaign™-Branding bedruckt und PE auf der Rückseite beschichtet.
Liner-Gewicht	160g/m ² ±10g/m ² (6.75 oz/yard ² ±0.42 oz/yard ²)
Aufbringungs-temperatur	Mindestens: 4°C (39°F) Luft und Substrat
Schälfestigkeit 24 Stunden	4 N/25mm (14,4oz/in). Bedruckter Film auf Glas, typischer Wert
Schälfestigkeit 1 Stunde	5N/25mm (18oz/in). Bedruckter Film auf Glas, typischer Wert
Ablösbarkeit	Mindestens 12 Monate lang saubere Ablösbarkeit ohne Klebstoffrückstände bei 23°C bis 25°C (73°F bis 77°F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60%.
Haltbarkeit	3 Jahre Die angegebene Haltbarkeit bezieht sich auf unbedrucktes und unbehandeltes Material, das korrekt auf ein inertes, vertikales Substrat aufgebracht wurde und mitteleuropäischen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Einige Druckfarben sowie Trocknungs- bzw. Aushärtungssysteme können die erwartete Lebensdauer der gedruckten Grafik verringern. Bitte konsultieren Sie Ihren Druckfarbenhersteller für weitere Informationen. Falsche Auftragungsmethoden, unangemessene Fensterreinigung und -vorbereitung sowie inkompatible Fensterbehandlungen können die erwartete Lebensdauer des verwendeten Materials, – ob bedruckt oder unbedruckt, überlaminiert oder unlaminiert – verkürzen. Mechanische Schäden, chemische Beschädigungen und UV-Abbau an bedrucktem, unbedrucktem, laminiertem oder unlaminiertem Material können ebenfalls die erwartete Haltbarkeit verringern. Die typische Anwendungsdauer beträgt achtzehn Monate. Alle perforierten Fensterfolien sind besonders anfällig für Beschädigung an den Kanten und Ecken, was zu einem vorzeitigen Ausfall führen kann.
Schrumpfung	x-Richtung ≤0,6%, y-Richtung ≤0,6% FTM14
Betriebs-temperatur	-25°C bis 65°C (-13°F bis 149°F)
Haltbarkeit	3 Jahre unter normalen Bedingungen bei einer Temperatur von 22°C (72°F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-55%.
Sonstige Informationen	

Product Name: Performance™ White on Black	Page: 2/2
Product Reference: WBPRG20C	Revision: 3 (CVS)
	Date: 21 October 2020
	Author: NR

Verordnungen

In einigen Ländern und Regionen gibt es Gesetze oder Vorschriften in Bezug auf einen minimalen Lichtdurchgang, wodurch die Verwendung dieses Produkts an Fahrzeugfenstern eingeschränkt bzw. ausgeschlossen sein kann. Der Benutzer ist für die Festlegung und Einhaltung aller geltenden Normen verantwortlich.

REACH

Weitere Informationen über die Konformität unserer Produkte mit der REACH-Verordnung finden Sie auf unserer Website.

Empfehlungen in Bezug auf Substrat

Dieses Produkt wird nicht zur Verwendung auf Glas mit Antireflexionsbeschichtung, selbstreinigender Beschichtung oder kratzfester Beschichtung empfohlen, die beim Entfernen der Folie beschädigt werden könnte.

Empfehlungen in Bezug auf Aufbringung

Die Folie trocken auftragen. Die Oberflächen, auf die das Material aufgetragen werden sollen, müssen gründlich von Staub, Fett oder jeglicher Verunreinigung befreit werden. Die Endreinigung sollte mit Seife und Wasser erfolgen. Das Glas nach der Reinigung mit Wasser abspülen und trocknen lassen.

Darf nicht auf frische Farbe oder Druckfarbe, Polycarbonat, Gummi, Kunststoffformteile und bestimmtes PVC-Material aufgebracht werden. Im Zweifelsfall ist vor der endgültigen Aufbringung ein Test durchzuführen.

Dieses Produkt wird nicht für die Verwendung um einen scharfen Winkel herum empfohlen, wenn der Bereich beiderseits des Winkels begrenzt ist.

Die Folie darf die Gummifensterleiste nicht berühren. Wenn sich zwei grafische Panele nebeneinander auf einem Fenster treffen, schneiden Sie die Folie vorsichtig so zu, dass die Panele am Berührungspunkt eine Stumpfnah bilden. Die Panele dürfen nicht überlappt werden.

Die minimale Auftragungstemperatur ist zu beachten. Die Grafiken sollten nicht innerhalb von 24 Stunden nach dem Aufbringen gereinigt werden.

Druckanweisungen

Die Ersatzliner werden aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für die Verwendung mit UV-härtenden Tintenstrahldruckern empfohlen. Je nach Tintenmarke und Dichte des Drucks kann es in relativ dunklen Bereichen eines Designs nach dem Entfernen des Ersatzliners zu einer "Brückenbildung" über den perforierten Löchern kommen. Dies tritt nicht mit einem Universal Liner auf. Wir empfehlen daher einen Universal Liner für den UV-Tintenstrahldruck.

Nach dem Druck muss die Tinte gründlich getrocknet sein, auch in den perforierten Löchern, um jegliche Verschmutzung, insbesondere beim Laminieren, zu vermeiden.

Contact Information

Contra Vision Supplies Ltd,
Victoria House 19–21 Ack Lane East,
Bramhall, Stockport, SK7 2BE,
United Kingdom

Tel. +44 161 439 9307
Email: sales@contravision.com
Web: www.contravision.com

Dieses Dokument dient nur als Informationsquelle, wird ohne Gewähr bereitgestellt und stellt keine Garantie dar. Die Käufer sollten vor der Verwendung die Eignung des Produkts für ihren spezifischen Verwendungszweck unabhängig feststellen.

Alle Marken in diesem Datenblatt sind ©Contra Vision Ltd
