Campaign™ White on Black

WBMAG40S

Campaign™ WBMAG40S ist ein perforiertes, selbstklebendes Vinyl (Weiß auf Schwarz) mit 40% Transparenz; ausgestattet mit einem ablösbaren, druckempfindlichem Klebstoff und einem Universal Liner mit Grayliner™-Technologie. Mit dieser Folie ist ein Bild an der Außenseite eines Fensters zu sehen, während man von der Innenseite aus durch das Fenster schauen kann. Die kurzfristige Folie ist mit einem teilperforierter Papier-/Kunststoff-Liner ausgestattet und ist für die Bedruckung mit UV-härtenden, lösungsmittelhaltigen, "Eco-Solvent"- und Latex-Tintenstrahldruck sowie für Siebdruck geeignet.

Gesicht Film	Cool White auf Schwarz, laminiertes monomer kalandriertes PVC
Kleber	Transparenter, abnehmbarer, lösungsmittelbasierter Polyacrylat
Klebergewicht	25g/m²±3g/m²
Liner	Teilperforierte universelle Auskleidung. Perforiertes silikonbeschichtetes Papier, kaschiert mit PE-beschichtetem grau bedrucktem Papier, rückseitig bedruckt mit Contra Vision® Campaign™ Branding.
Linergewicht	190g/m²±15g/m²
Entfernbarkeit	Mindestens 12 Monate rückstandsfreie Entfernbarkeit ohne Kleberückstände bei Raumtemperatur Die Leistung kann in Regionen der Zone 2 und 3 beeinträchtigt werden.
Schrumpfung	x-Richtung ≦0,6 %, y-Richtung ≦0,6 % FTM14
Betriebstemperatur	-25°C zu 65°C
Haltbarkeit	2 Jahre unter normalen Bedingungen bei einer Temperatur von 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-55%

Druckarten

- Lösungsmittel
- Eco-Lösungsmittel
- Latex oder Harz
- UV
- Siebdruck

Anwendungsempfehlungen

- Bringen Sie die Folie mit der **Trockenverklebemethode** an.
- Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, um Staub, Fett oder andere Verunreinigungen zu entfernen; abschließend mit Seifenwasser reinigen, abspülen und trocknen.
- **Nicht auftragen** auf frischer Farbe, Tinte, Polycarbonat, Gummi, Kunststoffleisten oder bestimmten PVCs – im Zweifelsfall vorher testen.
- Nur für flache oder leicht gewölbte Oberflächen empfohlen.
- Schneiden Sie die Folie mindestens 3 mm von den Kanten zurück, sodass sie auf einer ebenen Fläche endet.
- Die Folie **darf Gummifensterdichtungen nicht berühren**.
- Schneiden Sie nebeneinanderliegende Paneele so zu, dass eine Stoßkante entsteht – **nicht überlappen.**
- Beachten Sie die minimale Anwendungstemperatur und vermeiden Sie Waschen innerhalb von 24 Stunden nach der Anbringung.

Druckempfehlungen

Der korrekte Druck der Universal Liner-Konstruktion beseitigt das "Bridging" über den perforierten Löchern, das bei UV-Tintenstrahldruckern und der Austauschlöser-Konstruktion auftreten kann. Nach dem Druck muss die Tinte vollständig trocken sein, auch in den perforierten Löchern, um jegliche Kontamination zu vermeiden, insbesondere während der Laminierung.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken, wird ohne Garantie gegeben und stellt keine Garantie dar. Käufer sollten unabhängig bestimmen, vor der Verwendung, die Eignung des Produkts für ihren spezifischen beabsichtigten Zweck.

150µm ±10µm
Filmstärke

40% ø1,6mm
Transparenz

4°C Min
Anwendungstemperatur

2 Jahre
Externe Haltbarkeit

bei statischen Anwendungen
Siehe nächste Seite für weitere Informationen

Abziehfestigkeit

Bedruckter Film auf Glas, typischer Wert

4N/25mm
20 Minuten

6N/25mm
24 Stunden

Contra Vision Supplies Limited,
Victoria House, 19–21 Ack Lane East, Bramhall,
Stockport, SK7 2BE, United Kingdom

Tel. +44 161 439 9307
Email: technical@contravision.com
www.contravision.com

© Copyright Contra Vision Supplies Limited 2026

All trademarks in this datasheet are © Contra Vision Ltd

Campaign™ White on Black
WBMAG40S

Transitgenehmigung

Spanische Auto- und Buszertifizierung

Spanish Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ITC/ 1192/2010

Zertifizierung für Zug und Straßenbahn (Vereinigtes Königreich und EU)

EN45545-2 R1 & R7 certification

Deutsche Auto- und Buszertifizierung

KBA accreditation

Weitere Einzelheiten finden Sie unter **https://www.contravision.com/transit-advertising/transit-certification/** oder kontaktieren Sie uns, wenn die Genehmigung in einem bestimmten Land nicht aufgeführt ist.

Brandschutzbewertung

BS EN 13501. Zertifikat(e) finden Sie unter **https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/**

Solarleistung

Basierend auf 3 mm Glas	Kein Film	40% Transparenz
Sichtbare Lichtübertragung	90%	36%
Sichtbare Lichtreflexion, außen	8%	51%
Sichtbare Lichtreflexion, innen	8%	11%
UV-Übertragung	40%	16%
Solarenergieübertragung	83%	33%
Solarenergie Reflexion	8%	51%
Solarenergieabsorption (gesamt)	9%	16%
Blendungsreduktion	0%	60%
G-Wert	0.86	0.344
Schattenkoeffizient (SC)	0.86	0.40

Haltbarkeit

Die angegebene Haltbarkeit gilt für unbedrucktes und unbehandeltes Material, das korrekt auf ein inertes, vertikales, statisches (nicht fahrzeugrelevantes) Substrat aufgebracht wird, das den mitteleuropäischen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Einige Drucktinten und deren Trocknungs- oder Aushärtungsverfahren können die erwartete Lebensdauer der bedruckten Grafik verkürzen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Tintenhersteller, um Ratschläge zu erhalten. Falsche Anwendungsverfahren, unzureichende Fenstereinigung und -vorbereitung sowie inkompatible Fensterbehandlungen können die erwartete Lebensdauer des aufgebrachten Materials, ob bedruckt oder unbedruckt, überlaminiert oder unlaminiert, verkürzen. Mechanische Schäden, chemische Schäden und UV-Abbau von bedrucktem, unbedrucktem, laminiertem oder unlaminiertem Material können ebenfalls die erwartete Haltbarkeit verringern. Bei längerer Sonneneinstrahlung kann es zu einer gewissen Verfärbung kommen. Alle perforierten Fensterfolien sind besonders anfällig für Schäden an den Rändern und Ecken, die zu einem vorzeitigen Ausfall führen können.

Zone 1; 2 Jahre (outside) (Northern Europe, Italy (North of Rome))
Zone 2; 1.5 Jahre (outside) (Mediterranean area (without North Africa), South Africa, Australia South Region)
Zone 3; 1 Jahre (outside) (Gulf Area, Africa, Australia North Region)

For more information on zones and a map of the regions, please visit **https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/**

Regulierungen

In einigen Ländern und Regionen gibt es Gesetze oder Vorschriften, die einen Mindestdurchlass von Licht vorschreiben und die Verwendung dieses Produkts auf Fahrzeugscheiben einschränken oder untersagen können. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, alle geltenden Vorschriften zu ermitteln und einzuhalten.

Umwelt

Die perforierte Fensterfolie von Contra Vision ist frei von Phthalaten und entspricht den neuesten REACH-Vorschriften — bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Details. Die Verpackung von Contra Vision besteht aus recyceltem Karton, mit Endstopfen aus Polypropylen und einer Umhüllung aus Polyethylen. Alle Materialien sind vollständig recycelbar, abhängig von den örtlichen Recyclingmöglichkeiten. Weitere Informationen zu den Umweltvorteilen der Verwendung von Contra Vision Produkten und zu unseren Bemühungen, die Nachhaltigkeit unserer Materialien zu verbessern, finden Sie, indem Sie auf unserer Website nach "Nachhaltigkeit" suchen.

Substrat

Dieses Produkt wird nicht für die Verwendung auf Glas mit Beschichtungen wie Anti-Reflex-, Selbstreinigungs- oder Kratzschutzbeschichtungen empfohlen, da diese beim Entfernen der Folie beschädigt werden könnten.

Weitere Informationen

Contra Vision Supplies Limited,
Victoria House, 19-21 Ack Lane East, Bramhall,
Stockport, SK7 2BE, United Kingdom

Tel. +44 161 439 9307
Email: technical@contravision.com
www.contravision.com

Für weitere Informationen besuchen Sie das Contra Vision Technical Hub unter **https://www.contravision.com/print-substrates/technical-hub**

© Copyright Contra Vision Supplies Limited 2026

All trademarks in this datasheet are © Contra Vision Ltd